

White Mountain®

## Wet Look SC™

Extremely Low VOC, Clear Protection for Concrete &amp; Masonry

Below Maximum Limit SCAQMD Regulations 极低 VOC, 混凝土与砖石的透明保护涂料

## 湿亮涂料

## 详述:

Wet Look SC™ 符合所有2006 SCAQMD VOC法规, 通过显现混凝土与砖石表面丰富色彩, 有效给予基材“湿亮”外观, 创造一道深层渗透的屏障涂层以保护与美化其表面。Wet Look SC™ 也可被用于复合铺路材料的联结稳定剂。利用先进原料组分与微技术, Wet Look SC™ 为所有混凝土、砖石以及石材表面提供最好的深层的渗透、保护与增强作用。

## 应用:

Wet Look SC™ 适合用于:

- 人造与天然石
- 着色与印花混凝土
- 裸露骨料混凝土
- 复合混凝土铺路材料
- 墨西哥瓷片
- 砖石
- 天然石板

## 优点:

- 极低VOC
- 耐油与油脂沾污
- 室内外均可使用
- 优异附着力
- 耐紫外线
- 疏水
- 易施工
- 可重涂

## 限制:

- 不建议用于已封闭或无孔表面, 如陶瓷砖、大理石、花岗岩、瓷器以及水磨石。

## 性质:

VOC: [不包括不受限制溶剂与水]

..... <48克/升 - (180克/加仑)

闪点: [setaflash]..... >-20°C

外观:

湿.....透明

干.....透明; 高光

气味:.....强溶剂味

每加仑重: [平均]..... 3.6Kg

包装粘度: (2号蔡恩杯)..... 17-19秒

固体含量: [平均]

以重量计..... 20±1%

以体积计..... 18±1%

涂布面积: [平均]

多孔表面..... 1.2-4.8 m²/L

致密表面..... 4.8-9.6m²/L

[如要确切的涂布率, 对一项具体的工程, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间: [50% 相对湿度, 干膜厚25微米]

	10°C	15.5°C	23.9°C
表干	2 小时	90分钟	30分钟
防水/固化时间	12小时	12小时	12小时

产品型号: ..... W1-03

包装: [平均]

1加仑F型金属罐每箱4只

5加仑金属提桶.

TRIANGLE COATINGS ASIA

Web: www.tricoat.com.cn

Email: info@tricoat.com.cn



# Wet Look SC™

# 湿亮涂料

Extremely Low VOC, Clear Protection for Concrete & Masonry

Below Maximum Limit SCAQMD Regulations 极低 VOC, 混凝土与砖石的透明保护涂料

## 应用资料

### 表面处理:

- 在工程使用之前, 在样板上充分测试该产品以确保性能和外观。
- 基材表面须完全清理干净且摸上去干燥。
- 用合适的清洁剂、脱漆剂或喷砂法除掉表面所有的灰尘、蜡、旧涂层或封闭剂。如果用盐酸表面须用清水冲洗干净且用PH中和剂中和。我们不建议用盐酸清洗混凝土表面是由于盐酸会使其表面变色且还会侵蚀混凝土, 还有使用时盐酸本身有危险。
- 在清洁后在施工封闭涂料前让基材表面干燥24小时。
- 新混凝土在施工前至少要固化14天。

### 施工:

Wet Look SC™ “湿亮”漆施工可用海绵、毛刷、辊筒或大多类型的喷涂设备来施工。一遍就会起封闭、保护和增强被涂表面美感作用。多遍会提供更好的保护和更高的光泽。涂第二遍, 参考相应的干燥时间表。首选的施工方法是喷涂。对于小地方施工, 泵式花园用喷涂器用起来比较方便, 然而不要让封闭涂料在喷嘴干燥。如果出现这种情况, 将喷嘴浸在油漆稀释剂并用硬毛刷清洗。

刷子.....合成硬毛刷  
辊筒.....0.64cm短羊绒辊筒  
无气喷涂喷嘴大小.....0.03 - 0.04cm

### 多孔表面:

(铺路材料、砖石、铺石路、墨西哥粘土瓷片等) 一般说来, 一遍即可提供充分的保护, 第二遍会增加保护和光泽。为了加固旧的、多孔的、破损的表面, 施工多遍是有必要的。

### 致密表面:

(石板、石灰石、石头、致密混凝土等) 一遍薄到中等厚度的涂层提供完全的保护和高光泽面漆。不建议在致密表面施工超过一遍。不建议在玻化瓷砖上施工。不要在恶劣天气和当温度超过26.7°C时阳光直接照射下施工。

在潮湿表面施工或在未完全固化的混凝土表面施工可能会导致朦胧的外观和附着丧失。在施工后24小时环境和被涂表面温度应在10°C到32°C。

**重要提示:** 过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积, 出现淤积后应在15分钟内把淤积擦去

### 水渗透性测试:

撒少量的水在被封闭物的表面, 若水发生渗透或者水在涂料表面上不成水珠状, 要增加施工遍数。这种测试应在每遍涂层上进行。

**清洁:** .....用丙酮或PCBTF洗

**维护:** 在固化后, 用压力冲洗、水管或拖把清洁。

定期用 White Mountain Jobsite Cleaner 清洁除去漆膜: .....丙烯酸脱漆剂或喷砂

## 安全信息

### 注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激, 严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出, 吸干并根据地方法规处理。

### 急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟, 假如视力受到影响及时就诊。如果皮肤接触, 用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服, 不要诱导呕吐, 应立即就医。

## 运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海: .....Paint,3,UN1263,PGII

要求标签: .....易燃液体

要求标示: .....PAINT UN1263

IMDG包装: .....易燃液体, class3.2,UN1263,II

IMDG储存: .....Category B

通用防火标记: [29CFR] .....CLASS I-B

储存温度: .....1.7°C - 43.3°C

保质期: [担保的] .....1年

“HMIS”等级: ..... H - 2; F - 3; R - 0; PP - H

**该产品仅供专业使用  
将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制, 本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任, 并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准, 本公司将按照自己的判断标准确定, 或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任, 任何情况下, 本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内, 本公司将按约定的时间将货送到, 但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形, 本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA** 三角涂料亚洲

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

