

White Mountain® Invisoseal™ 隐形密封涂料

Invisible, Water Repellent and Protective Masonry Sealer

隐形、疏水和保护砖石封闭涂料

详述:

Invisoseal™ 是一种可渗透封闭涂料，设计赋予大多数多孔表面疏水与减少水吸收作用可达5年或以上。Invisoseal™ 同空气中潮气以及二氧化碳反应以形成不溶封闭层。Invisoseal™ 还可有助于减缓混凝土与砖石表面可溶盐迁移（风化）。Invisoseal™ 使表面外观无明显变化，表面不会被看出已被涂过。

应用:

Invisoseal™ 适用于:

- 混凝土铺路材料
- 砖石
- 未抛光石头
- 石板
- 砂岩
- 装饰瓷砖
- 赤陶
- 未上釉瓷砖
- 各种混凝土

优点:

- 对基材表面外观的最小改变
- 优异的疏水性能
- 减缓风化
- 有效的砂浆释放
- 极佳的耐久性
- 无溶剂.

限制:

- 交通繁忙地方需要不时的再处理以使其保持着最佳状态。
- 不要让产品和玻璃、铝材或光亮的油漆表面如轿车或者自行车接触。如果过喷了就立即用清水冲洗。
- 不要用在已封闭的表面上。

性质:

VOC: [以包装计].....27克/升 - (0.10Kg./加仑)

闪点: [setaflash]..... >115.6°C

外观:

湿.....乳状

干.....透明或差别不明显

气味:.....温和丙烯酸味

每加仑重: [平均]..... 3.76Kg

固体含量: [平均]

以重量计.....4.2±0.5%

以体积计.....4.36±0.5%

涂布面积: [平均]

多孔表面.....2.45 - 4.9 m²/L

致密表面..... 9.8 - 19.6 m²/L

[如要确切的涂布率，对一项具体的工程，已知面积，以一定的饱和涂布量涂布其上，就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间: [50% 相对湿度，干膜厚45微米]

	10°C	15.6°C	23.9°C
表干	3 小时	2 小时	1 小时
防水/固化时间	24小时	24小时	24小时

产品型号: W1-04

包装: [平均]

1加仑装塑胶壶每箱4只

5加仑装提桶.

TRIANGLE COATINGS ASIA

Web: www.tricoat.com.cn

Email: info@tricoat.com.cn



Invisoseal™ 隐形密封涂料

Invisible, Water Repellent and Protective Masonry Sealer

隐形、疏水和保护砖石封闭涂料

应用资料

表面处理:

- 在工程使用之前, 在样板上充分测试该产品以确保性能和外观。
- 基材表面须完全清理干净且摸上去干燥。
- 用合适的清洁剂、脱漆剂或喷砂法除掉表面所有的灰尘、蜡、旧涂层或封闭剂。如果用盐酸表面须用清水冲洗干净且用PH中和剂中和。我们不建议用盐酸清洗混凝土表面是由于盐酸会使其表面变色且还会侵蚀混凝土, 还有使用时盐酸本身有危险。
- 在清洁后在施工封闭涂料前让基材表面干燥24小时。
- 新混凝土在施工前至少要固化14天。

施工:

Invisoseal™ 可以用海绵、毛刷、辊筒或者低压喷涂设备来施工。不要使用强力或高压喷涂器或者高压无气喷涂器。一遍厚的涂层将会封闭和保护被应用表面。如果涂第二遍, 要在第一遍表干后就马上施工。

施工工具:

刷子.....合成鬃毛刷
 辊筒.....0.64-0.95cm短羊绒辊筒
 无气喷涂喷嘴.....0.033-0.038cm
 对于小面积施工, 泵式花园喷涂器用起来比较方便, 然而需用硬毛刷定期清洗喷嘴。

多孔表面:

(铺路砖、铺石路、墨西哥粘土瓷片等) 施工一遍厚而平的涂层。使用海绵或毛刷会更好。出现淤积后要尽快把淤积擦去。

致密表面:

(石板、石灰石、混凝土瓷砖等) 一遍薄到中等厚度的涂层提供完全的保护。不建议在致密表面施工超过一遍。

注意事项:

在喷涂前盖住所有植物、树、灌木、草和灌木以保护其免于涂料飞溅所造成的伤害。假如飞溅发生了, 立即用水冲洗干净。罩住可能会受过喷的影响地方。

不要在恶劣天气和当温度超过26.7℃时阳光直接照射下施工。

在潮湿表面施工或在未完全固化的混凝土表面施工可能会导致朦胧的外观和附着力丧失。在施工后24小时环境和被涂表面温度应在10℃到32℃。

重要提醒: 过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积, 出现淤积后应尽快把淤积擦去。

水渗透性测试: 撒少量的水在被封闭物的表面, 若水发生渗透或者水在涂料表面上不成水珠状, 要增加施工遍数。这种测试应在每遍涂层上进行。

清洁: 涂料还是湿时用清水冲洗。

保养: 压力冲洗, 用软管或拖把, 加上定期的用White Mountain "Jobsite" 来清洁。

除去漆膜: Invisoseal™ 不可以从多孔表面除去。在致密表面用油漆稀释剂脱除。

安全信息

注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激, 严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出, 吸干并根据地方法规处理。

急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟, 假如视力受到影响及时就医。如果皮肤接触, 用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服, 不要诱导呕吐, 应立即就医。

运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海:无限制

通用防火标记: [29CFR]CLASS III-B

储存温度:7.2℃ - 49℃

保质期: [担保的]1年

"HMIS" 等级: H - 1; F - 1; R - 0; PP - H

**该产品仅供专业使用
 将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制, 本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任, 并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准, 本公司将按照自己的判断标准确定, 或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任, 任何情况下, 本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内, 本公司将按约定的时间将货送到, 但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形, 本公司不承担责任。

TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

