



# White Mountain<sup>®</sup> Traffic Coat<sup>™</sup> 耐磨上光涂料

Water Based, Buffable Floor Polish  
水性可抛光地板上光剂

**详述:**

Traffic Coat<sup>™</sup> “耐磨上光涂料”可作为混凝土、砖石以及瓷砖表面的最后一道可抛光丙烯酸地板上光剂。该产品提供极持久的高速可抛光装饰，同时应用时具有突出的高光泽。Traffic Coat<sup>™</sup> 可用在交通比较繁忙的地方，且通过干擦和一般喷擦工艺立即恢复特别高的光泽。Traffic Coat<sup>™</sup> 作为一种非常有效的面涂层可用于White Mountain Crystal Seal”水晶保护涂料”、Wet Look”湿亮漆”、Seal-Lock”密封加固涂料”或任何其它质量好的砖石封闭漆上。Traffic Coat<sup>™</sup> 可以被擦亮或抛光，具有优异的防滑性能同时还提供相对于损伤、刮擦和摩擦极其坚硬的涂层。

Traffic Coat<sup>™</sup> 可用于交通繁忙地区，如零售店、医院、学校、办公楼以及酒店大堂等。

**应用:**

Traffic Coat<sup>™</sup> 适用于:

- 一般和有色混凝土
- 自然和人造石
- 乙烯基与油毡地板
- 混凝土铺路瓷片
- 封闭过的铺路石
- 未上釉的瓷片
- 上釉瓷片
- 烧制过的砖
- 水磨石

**优点:**

- 可抛光
- 高光
- 耐磨损
- 耐刮擦
- 极防滑
- 耐损坏

**限制:**

不建议在室外使用。当表面潮湿时可能会滑。

**性质:**

VOC: [消费者产品] ..... <4%  
[材料中含量] ..... <39克/升  
闪点: [开口杯] ..... >115.6°C  
外观:  
湿 ..... 乳状  
干 ..... 透明, 高光  
气味: ..... 非常低  
每加仑重: [平均] ..... 3.9Kg  
包装粘度: ..... 18秒, 2号蔡恩杯  
固体含量: [平均]  
以重量计 ..... 20±1%  
以体积计 ..... 18±1%  
涂布面积: [平均] ..... 9.8 – 24.5 m<sup>2</sup>/L  
[如要确切的涂布率, 对一项具体的工程, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间: [ 50%相对湿度和干膜厚45微米]

	10°C	15.5°C	23.9°C
表干	3 小时	2 小时	1 小时
防水/固化时间	3小时	2小时	1小时

产品型号: ..... W1-05

包装: [平均]

- 1加仑装塑胶壶每箱4只
- 5加仑装提桶

**TRIANGLE COATINGS ASIA**

Web: [www.tricoat.com.cn](http://www.tricoat.com.cn)

Email: [info@tricoat.com.cn](mailto:info@tricoat.com.cn)



# Traffic Coat™ 耐磨上光涂料

Water Based, Buffable Floor Polish

水性可抛光地板上光剂

## 应用资料

### 表面处理：

- 在一项工程前，要在一块样板上充分测试该产品以确认其性能和外观。
- 被涂表面用手摸上去须完全干燥。
- 使用White Mountain “Jobsite”清洁剂除去污垢、蜡、旧地板上光剂、有缺陷涂层。
- 清洗后须让表面干燥24小时，然后再施工封闭涂料。
- 对于多孔表面先用White Mountain系列密封涂层以形成封闭层来保护地面以防污染同时也可防止上光涂料渗入底层。

### 施工：

Traffic Coat™ 可以用带蜡的洗涤器、海绵拖把或者干净的布来施工。轻轻施工一道均匀的涂膜（不要有积漆现象出现）。需要足够的干燥时间才能在上面行走和重涂。刚开始建议两遍或两遍以上薄涂。多的涂层会增加光泽和保护，且对于维护可能是必要的。一旦所有涂层已经完全干燥，地板可以被抛光以提高光泽与闪烁效果。

**重要提示：过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积，出现淤积后应在 15 分钟内把淤积擦去。**

稀释 ..... 不需要稀释

### 维护：

清洁地面一般用水，如果需要的话可以用温和的洗涤剂。不要使用氨水或含氨洗涤剂或研磨料。有必要在客流量比较大或者产生的刮痕地方定期抛光或薄薄重涂一遍。

清洁：..... 当涂料是湿的用清水冲洗干净  
 除去漆膜或再施工：当需要除去漆膜可使用White Mountain “Jobsite” 清洁剂。在2到5年整体除去漆膜是没必要的。

再施工请参照施工说明。

## 安全信息

### 注意：

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激，严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗净手。假如出现涂料溢出，吸干并根据地方法规处理。

### 急救：

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，假如视力受到影响应及时就诊。如果皮肤接触，用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服，不要诱导呕吐，应立即就医。

## 运输说明

运输说明：[ 49CFR ]

陆/空/海：.....无限制

通用防火标记：[29CFR] .....CLASS III-B

储存温度：.....7.2℃ - 49℃

保质期：[担保的] .....1 年

“HMIS” 等级：..... H - 1; F - 1; R - 0; PP - H

注意水性产品防结冰！

**该产品仅供专业使用  
 将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明：在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制，本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任，并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准，本公司将按照自己的判断标准确定，或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任，任何情况下，本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内，本公司将按约定的时间将货送到，但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形，本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲**

佛山泰颜高涂料有限公司

电话：0757-22802428 传真：0757-22802429

www.tricoat.com.cn

