



# White Mountain<sup>®</sup> Ultrapel<sup>™</sup> 超防涂料

## Concrete and Masonry Stain Blocking Sealer

### 混凝土和砖石沾污阻隔封闭剂

#### 详述:

Ultrapel<sup>™</sup> 是一种化学反应分散型水性共聚物，能在混凝土、其它多孔砖石或其它矿石表面提供一道对于油和水持久、透明的保护屏障。它主要设计用来作为一种耐沾污封闭剂，用在有吸收能力的混凝土和砖石地板表面。Ultrapel<sup>™</sup> 擅长挡住来自混凝土的油污，同时对于大多数致密表面也能提供看不见的保护并且作为一种水性封闭剂是极端有效的。Ultrapel<sup>™</sup> 在被涂物表面外观上产生毫无觉察的改变。被涂表面看上去不会有被涂过的感觉。

#### 应用:

Ultrapel<sup>™</sup> 适用于具有高能见度与频繁交通的商业与住宅区域，这些地方需要干净与无沾污表面，如：餐厅与食物准备间、停车厂设施、工厂/仓库地板、维修区、航空架子、车库地板、车道、停车区、交通湾、酒店装卸区、甲板以及入口等。

Ultrapel<sup>™</sup> 理想用于：

- 混凝土铺路材料
- 砖石
- 未抛光石
- 石板
- 砂岩
- 装饰瓷砖
- 赤陶
- 无釉瓷砖

#### 优点:

- 零VOC不含溶剂
- 优异的防油性
- 优异的疏水性能
- 极佳的耐久性能
- 不含有机硅

#### 限制:

可能会阻止涂料或其它封闭剂涂装。

#### 性质:

VOC: [包装].....0克/升-(0.0kg/加仑)

闪点:[开口杯]..... >115.6℃

外观:

湿.....琥珀色

干.....透明，无明显差别

气味:.....温和丙烯酸

每加仑重:[平均]..... 3.81Kg

固体含量:[平均]

以重量计.....3.8±0.5%

以体积计.....3.0±0.5%

涂布面积:

多孔表面 ..... 3.6- 7.3m<sup>2</sup>./Kg

致密表面 ..... 14.7 - 24.5 m<sup>2</sup>./Kg

[如要确切的涂布率，对一项具体的工程，已知面积，以一定的饱和涂布量涂布其上，就可得到一平方米的覆盖率。]

干燥时间:[ 50% 相对湿度]

	10℃	15.5℃	23.9℃
表干	4 小时	3 小时	2 小时
防水/固化时间	24小时	24小时	8小时

产品型号: ..... W1-06

包装:[平均]

1加仑装塑胶壶每箱4只

5加仑装提桶

**TRIANGLE COATINGS ASIA**

Web: [www.tricoat.com.cn](http://www.tricoat.com.cn)

Email: [info@tricoat.com.cn](mailto:info@tricoat.com.cn)



# Ultrapel™ 超防涂料

## Concrete and Masonry Stain Blocking Sealer

### 混凝土和砖石沾污阻隔封闭剂

#### 应用资料

##### 表面处理:

- 在工程使用之前, 在样板上充分测试该产品以确保性能和外观。
- 基材表面须完全干净且摸上去干燥。
- 用合适的清洁剂、脱漆剂或喷砂法除掉表面所有的灰尘、蜡、释放物、旧涂层或封闭剂。如果用盐酸表面须用清水冲洗干净且用PH中和剂如White Mountain Jobsite中和。我们不建议用盐酸清洗混凝土表面是由于盐酸会使其表面变色且还会侵蚀混凝土, 还有使用时盐酸本身有危险。
- 在清洁后在施工封闭涂料前让基材表面干燥24小时。
- 要让新混凝土在施工前至少固化14天。

##### 施工:

Ultrapel™ 可用海绵、毛刷、辊筒或大多类型的喷涂设备来施工。一遍就会起封闭、保护和增强被涂表面美感作用。多遍会提供更好的保护和更高的光泽。第二遍, 要在第一遍表干后马上就施工。对于小面积施工, 泵式花园喷涂器用起来比较方便, 然而要定期用水和硬毛刷清洗喷嘴。

刷子 ..... 合成鬃毛刷  
 辊筒 ..... 0.64-0.95cm 短羊绒辊筒  
 无气喷涂喷嘴大小 ..... 0.03 - 0.04cm

##### 多孔表面:

(铺路砖、铺石路、墨西哥粘土瓷片等) 一遍厚涂即可达到饱和。若要完全保护建议涂第二遍。要在第一遍干后涂第二遍。

##### 致密表面:

(石板、石灰石、混凝土瓷砖等) 一遍薄到中等厚度的涂层提供完全的保护和绸缎效果。不建议在致密表面施工超过一遍。不要在恶劣天气和当温度超过 26.7°C 时阳光直接照射下施工。在潮湿表面施工或在未完全固化的混凝土表面施工可能会导致朦胧的外观和附着力丧失。在施工后 24 小时环境和被涂表面温度应在 10°C 到 32°C。

**重要提示: 过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积, 出现淤积后应尽快把淤积擦去。**

**水渗透测试:** 撒少量的水在被封闭物的表面, 若水发生渗透或者水在涂料表面上不成水珠状, 要增加施工遍数。这种测试应在每遍涂层上进行。

**清洁:** ..... 涂料还是湿的用清水冲洗  
**保养:** 用管或者拖把带压力冲洗, 加上定期的用 White Mountain "Jobsite" 清洁。  
**除去漆膜:** ..... 不可除去

#### 安全信息

##### 注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激, 严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出, 吸干并根据地方法规处理。

##### 急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟, 假如视力受到影响应及时就诊。如果皮肤接触, 用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服, 不要诱导呕吐, 应立即就医。

#### 运输说明

运输说明: [ 49CFR ]

陆/空/海: ..... 无限制  
 通用防火标记: [ 29CFR ] ..... CLASS III-B  
 储存温度: ..... 7.2°C - 49°C  
 保质期: [ 担保的 ] ..... 1 年  
 "HMIS" 等级: ..... H - 1; F - 1; R - 0; PP - H  
 注意水性产品防结冰!

**该产品仅供专业使用  
 将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制, 本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任, 并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准, 本公司将按照自己的判断标准确定, 或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任, 任何情况下, 本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内, 本公司将按约定的时间将货送到, 但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形, 本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲**

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

