



White Mountain[®] Seal-Lock[™] 密封加固涂料

Paving Stone Sealer and Joint Sand Stabilizer

铺路石封闭剂与联合砂石稳定剂

详述:

Seal-Lock[™] 利用最新的水性微乳技术以创造出最优异混凝土联结铺路材料封闭剂和联结砂石稳定剂。Seal-Lock[™] 适当封住位于联结铺路材料之间的联合砂石，不仅提供了对于污渍的优异保护作用和防水性能，同时减少杂草的生长和蚁穴。修补时铺路材料不在某些地方凝结易于清除。Seal-Lock[™] 在提高铺路石头耐久性和保色性能同时还增进其自然美观与颜色。Seal-Lock[™] 渗透到铺路材料中形成一层持久的表面涂膜，它能阻滞空气中灰尘和霉菌的附着。虽然 Seal-Lock[™] 能阻止大多数油污、油，但溶剂则尽可能快的擦除。

应用:

Seal lock[™] 理想用于:

- 天然或人工铺路石
- 联结的混凝土铺路材料
- 着色或印花混凝土
- 无釉瓷砖
- 石砖

优点:

- 阻挡油、油脂和散热器生锈污渍
- 容易打扫和清洁
- 理想联合砂石稳定剂
- 阻止风化
- 疏水
- 耐紫外线
- 可重涂

限制:

不建议用在大理石、花岗岩、瓷器和水磨石上

性质:

VOC: [不包括溶剂与水].....98克/升-(0.37kg/加仑
闪点:[开口杯]..... >115.6℃

外观:

湿.....乳状

干.....透明, 缎光

每加仑重:[平均]..... 3.83Kg

包装粘度(2号蔡恩杯):.....25秒

固体含量:[平均]

以重量计.....24.07±1%

以体积计.....23.2±1%

涂布面积:

多孔表面 1.22- 4.9m²./Kg

致密表面 3.66 - 7.32 m²./Kg

[如要确切的涂布率, 对一项具体的工程, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间:[at50% 相对湿度和干膜厚44.4微米]

	10℃	15.5℃	23.9℃
表干	3 小时	2 小时	1 小时
防水/固化时间	24小时	24小时	24小时

产品型号: W1-09

包装:[平均]

1加仑装塑胶壶每箱4只

5加仑装提桶

TRIANGLE COATINGS ASIA

Web: www.tricoat.com.cn

Email: info@tricoat.com.cn



Seal-Lock™ 密封加固涂料

Paving Stone Sealer and Joint Sand Stabilizer

铺路石封闭剂与联合砂石稳定剂

应用资料

表面处理:

- 在工程使用之前, 在样板上充分测试该产品以确保性能和外观。
- 基材表面须完全清理干净且摸上去干燥。
- 用合适的清洁剂、脱漆剂或喷砂法除掉表面所有的灰尘、蜡、旧涂层或封闭剂。如果用盐酸表面须用清水冲洗干净且用中和试剂中和。我们不建议用盐酸清洗混凝土表面是由于盐酸会使其表面变色且还会侵蚀混凝土, 还有使用时盐酸本身有危险。
- 在清洁后在施工封闭涂料前让基材表面干燥24小时。
- 要让新混凝土在施工前至少固化14天。

施工:

Seal-Lock™ 可用海绵、毛刷、辊筒或大多类型的喷涂设备来施工。一遍就会起封闭、保护和增强被涂表面美感作用。多遍会提供更好的保护和更高的光泽。第二遍, 要在第一遍表干后就施工。喷涂是优先的施工方法。对于小面积施工, 泵式花园喷涂器用起来比较方便, 然而要定期用水和硬毛刷清洗喷嘴。

刷子 合成毛刷
 辊筒 0.64-0.95cm 短羊绒辊筒
 无气喷涂喷嘴大小 0.03 - 0.04cm

在砂石完全被填进铺路材料的接缝处并且需施工地方被扫干净后, 施工一层涂料到饱和状态; 尤其注意联结处和砂石。用橡胶辊将封闭剂辊进联结处是完成这个的一种方法, 另一种方法是在联结处集中喷涂的封闭剂(不用吹连接处外面的砂)并且回辊覆盖铺路材料的表面。

一遍涂层可以封闭、保护和固定住联结混凝土铺路石头。表面上多余的 seal-lock™ 须被回刷或回辊至联结处。

第二遍涂层可以用来填充遗漏空虚处并提供更多的保护和提高光泽。

不要在恶劣天气和当温度超过 26.7°C 时阳光直接照射下施工。

不要在潮湿表面施工。在施工后 24 小时环境和被涂表面温度应在 10°C 到 32°C。

重要提示 过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积, 出现淤积后应在 15 分钟内把淤积擦去。

水渗透测试:

撒少量的水在被封闭物的表面, 若水发生渗透或者水在涂料表面上不成水珠状, 要增加施工遍数。这种测试应在每遍涂层上进行。

清洁: 涂料还是湿的用清水冲洗, 当涂料干燥时用油漆稀释剂或二甲苯洗。

维护: 固化后, 压力冲洗、水管或拖把。建议定期用 White Mountain Jobsite Cleaner 清洗。

除去漆膜: 丙烯酸脱漆剂或喷砂

安全信息

注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激, 严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出, 吸干并根据地方法规处理。

急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟, 假如视力受到影响及时就医。如果皮肤接触, 用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服, 不要诱导呕吐, 应立即就医。

运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海: 无限制

通用防火标记: [29CFR] CLASS III-B

储存温度: 7.2°C - 49°C

保质期: [担保的] 1 年

“HMIS” 等级: H - 1; F - 1; R - 0; PP - H

注意水性产品防结冰!

该产品仅供专业使用
将产品保存在儿童触摸不到的地方

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制, 本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任, 并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准, 本公司将按照自己的判断标准确定, 或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任, 任何情况下, 本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内, 本公司将按约定的时间将货送到, 但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形, 本公司不承担责任。

TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

