

# White Mountain<sup>®</sup> Wood Armour<sup>™</sup>

Stains, Seals, and Protects Wood Surfaces from Sun & Water Damage

着色、封闭和保护木材表面免遭日光与水的侵害

## 详述:

Wood Armour<sup>™</sup> 涂料是专门设计用来着色、封闭以及保护新旧木制甲板、栅栏、线条以及墙板。该产品可防止木材变灰或变暗并恢复旧木材的光泽。Wood Armour<sup>™</sup> 涂料可保护木材免于来自雨水与洒水装置的水侵蚀以及日光的暴晒。该产品是水性的浓缩涂料, 可以稀释至涂料体积的4倍, 具有高的效费比。

Wood Armour<sup>™</sup> 涂料可提供5种引人注目颜色选择。

### 应用:

Wood Armour<sup>™</sup> 涂料可用于任何户外未涂木材表面  
Wood Armour<sup>™</sup> 适合用于:

- 甲板和栅栏
- 墙板和面板
- 框架与网格结构
- 户外遮阳篷框
- 暴露的木制百叶窗

### 可选颜色:

- 天然色
- 雪松
- 红木
- 胡桃木
- 灰色

### 优点:

- 极好的耐水性
- 防霉、藻类
- 耐紫外线
- 低VOC
- 耐沾污
- 易于施工与清洁

### 限制:

- 不建议用于木材与水工艺品
- 不建议在在10℃以下以及37.7℃以上或低于露点2.7℃施工

## 性质:

VOC: [按包装计].....<70克/升 - (0.264Kg/加仑)

闪点:[开口杯].....>115.5℃

外观:

湿:.....琥珀/可调配颜色

干:.....透明, 高光/可调配颜色

气味:.....温和

每加仑重:[平均].....3.9Kg

固体含量:[平均]

以重量计.....46±1%

以体积计.....40±1%

涂布面积:[平均]

光滑表面.....6.1m<sup>2</sup>/L

粗糙表面.....3.7m<sup>2</sup>/L

[如要确切的涂布率, 对一项具体的工程, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间:[50% 相对湿度, 干膜厚45微米]

	10℃	15.6℃	23.8℃
表干	3 小时	2 小时	60小时
防水/固化时间	24小时	24小时	24小时

### 产品型号:

W2-01N.....天然色

W2-01C.....雪松色

W2-01R.....红木色

W2-01W.....胡桃色

W2-01G.....灰色

包装:[平均]

1加仑塑胶壶装每箱4只

5加仑提桶

**TRIANGLE COATINGS ASIA**

Web: www.tricoat.com.cn

Email: info@tricoat.com.cn



# Wood Armour™

Stains, Seals, and Protects Wood Surfaces from Sun & Water Damage

着色、封闭和保护木材表面免遭日光与水的侵害

## 应用资料

### 表面处理:

- 在大面积施工前，测试一小块以确认其性能和外观是否满意。表面需完全清洁且手摸上去干燥。在喷涂前盖住所有植物、树、灌木、草和灌木以保护其免于涂料过喷所造成的伤害。假如过喷发生了，立即用水冲洗干净。
- 新木材-与油漆不同的是，Wood Armour™ 涂料可以应用在2到3星期的新木材和压制木材。这是个减少木材开裂收缩和变灰的实在好处。
- 旧木材-如果木材被风化或成灰色或者为藻类或霉菌覆盖，那它应该被翻新且同时按照标签上说明来应用White Mountain木质清洗剂。旧涂层应被清除且带压力的冲洗。木材在施工本产品前要干燥至少24小时。

**水渗透测试:** 为了确认木材是否干净且可以施工，撒少量的水滴在其上面。如果水很快被吸收，你就可以施工Wood Armour™ 涂料。假如水滴仍在上面就需要做另外的处理。

### 混合:

在一个干净塑料或者金属容器里，将3份自来水和1份Wood Armour™ 浓缩涂料。在用之前和使用过程中搅拌均匀。对于承包商较大数量的混合可以用搅拌机，混合要低速以避免泡沫。

## 安全信息

### 注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激，严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出，吸干并根据地方法规处理。

### 急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，假如视力受到影响及时就诊。如果皮肤接触，用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服，不要诱导呕吐，应立即就医。

## 运输说明

运输说明: [49CFR ]

陆/空/海: .....无限制

IMDG包装: .....无限制

IMDG储存: .....无限制

通用防火标记: [29CFR ] .....不燃

储存温度: .....7.2°C - 49°C

保质期: [担保的] .....1年

“HMIS”等级: ..... H - 1; F - 0; R - 0; PP - H

注意水性产品防结冰!

**该产品仅供专业使用  
将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制，本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任，并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准，本公司将按照自己的判断标准确定，或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任，任何情况下，本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内，本公司将按约定的时间将货送到，但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形，本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲**

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

**TRIANGLE**

