



White Mountain®

Never Peel™ 终极底漆、封闭剂、稳定剂和粘合剂

The Ultimate Primer, Sealer, Stabilizer, and Bonding Agent

详述:

Never Peel™ 设计用来减少和阻止油漆剥落问题, 并为剥落涂料表面的再涂提供一种容易的基材处理方法。在施工后, Never Peel™ 在桥接、粘接残缺不全表面, 可形成一层允许蒸汽通过的弹性薄膜, 为重涂提供一完美基础。

Never Peel™ 施工之前是白色, 干燥后变透明。不会由于温度和湿度改变而开裂或起泡。

Never Peel™ 也可使用浅灰色, 用于要求更好遮盖力的其它颜色或当木材内部有沾污这种现象的情况下。

应用:

Never Peel™ 可完美省掉刮掉剥落涂层或作为一底漆用于新表面以确保形成一耐久涂料。

Never Peel™ 适用于:

- 窗户框
- 浴室与厨房
- 桑拿与热浴盆
- 日光房
- 油性涂料
- 高湿地区
- 高强度日光暴露
- 室外栏杆与水平面
- 所有木材、石膏、金属、砖石、灰泥、夹板、纸板与T-111表面

优点:

- 锁定涂料防止剥落
- 可透气、不会起泡
- 耐紫外线
- 易施工

限制:

- 不建议用在潮湿表面

性质:

VOC: [不含溶剂与水]....122克/升 - (0.46Kg./加仑)

闪点:[开口杯]..... >115.6°C

外观:

湿.....乳状\灰色\白色

干.....透明\灰色\白色

气味:.....温和

每加仑重:[平均].....3.95Kg

包装粘度:.....90-100ku

固体含量:[平均]

以重量计.....30.2±2%

以体积计.....27±2%

涂布面积:[平均]

多孔表面.....3.6 - 6.1 m²/L

致密表面.....6.1 - 12.2 m²/L

[如要确切的涂布率, 对一项具体的工程, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率.]

干燥时间:[50% 相对湿度, 干膜厚45微米]

	10°C	15.5°C	23.9°C
表干	6 小时	4 小时	2 小时
防水/固化时间	24小时	24小时	24小时

产品型号:

W2-06C.....透明

W2-06G.....灰色

W2-06W.....白色

包装:[平均]

1加仑塑胶壶装每箱4只

5加仑提桶.

TRIANGLE COATINGS ASIA

Web: www.tricoat.com.cn

Email: info@tricoat.com.cn



Never Peel™ 终极底漆、封闭剂、稳定剂和粘合剂

The Ultimate Primer, Sealer, Stabilizer, and Bonding Agent

应用资料

表面处理:

- 在开始一项工程之前充分测试该产品以确保性能和外观。
- 新表面或上过漆表面:
基材表面须完全清理干净, 摸上去干燥且没有污染(灰尘、油类、油脂等)。
- 损坏的涂层:
用带压力冲洗设备尽可能多的除去疏松或起皮涂料以及污渍。假如有霉菌用一半水一半家用漂白粉配成混合物涂在表面, 然后用压力水冲洗。在用压力冲洗设备冲洗之后, 需干燥24小时才能施工Never Peel™。

施工:

Never Peel™ 可以用羊毛刷、辊筒、或者喷涂设备(如果喷涂需回刷或回辊)来施工, 尤其注意裂缝和旧漆膜边缘。

刷子.....合成鬃毛刷
辊筒.....1.27cm短羊绒辊筒
无气喷涂喷嘴大小.....0.03 - 0.04cm
施工温度应在10°C到32°C。在有严重问题的地方, 象在旧的风化木材上。要得到最好的效果应该在第一遍施工后, 30分钟内施工第二遍。在施工面漆时, 确信Never Peel™ 摸上去干燥。

不要在恶劣天气和当温度超过26.7°C时阳光直接照射下施工。

在潮湿表面施工或在未完全固化的混凝土表面施工可能会导致朦胧的外观和附着力丧失。在施工后24小时环境和被涂表面温度应在10°C到32°C。

重要提示: 过多的涂刷封闭涂料会造成涂料淤积, 出现淤积后应在15分钟内把淤积擦去。

水渗透测试: 撒少量的水在被封闭物的表面, 若水发生渗透或者水在涂料表面上不成水珠状, 要增加施工遍数。这种测试应在每遍涂层上进行。

清洁: 涂料还是湿的用清水冲洗, 当涂料干燥时用油漆稀释剂或二甲苯洗

除去漆膜:.....喷砂或脱漆剂

安全信息

注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激, 严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出, 吸干并根据地方法规处理。

急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟, 假如视力受到影响应及时就诊。如果皮肤接触, 用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服, 不要诱导呕吐, 应立即就医。

运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海:无限制

IMDG 包装和储存无限制

通用防火标记: [29CFR]CLASS III-B

储存温度:7.2°C - 49°C

保质期: [担保的]1年

“HMIS”等级:..... H - 1; F - 1; R - 0; PP - H

该产品仅供专业使用
将产品保存在儿童触摸不到的地方

声明: 在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制, 本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任, 并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准, 本公司将按照自己的判断标准确定, 或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任, 任何情况下, 本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内, 本公司将按约定的时间将货送到, 但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形, 本公司不承担责任。

TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

TRIANGLE



(0908)